

# NO 2-4



## DAEHEUNG CHEMICAL

### Gasket

NO 2-4 제품은 특수 합성 고무를 주 성분으로 한 반건성 접착형의 액상 가스켓으로서 특히 내열, 내유, 내가솔린성이 우수한 제품입니다.

#### 1. 용도

- 각종 후렌치 또는 나사 부분
- 자동차, 농기구, 선박, 일반 기계 공업 등

#### 2. 성능

- 내유, 내수 및 내가솔린성이 우수함.
- 1 회 도포로서 두꺼운 도막을 얻는 것이 가능하므로 평면도가 거친 부분에 단독 사용이 가능함.
- 고온에서의 내압성이 양호함.
- 도포 후 건조 도막이 고무상의 탄성체를 형성하므로 내진동성 및 내충격성이 우수함.
- 시트 Packing 이 필요하지 않아 접합면의 마무리 공정이 간략화 되어 관리 Cost 등의 Down 이 가능함.

#### 3. 물리적 성질

물성	내용
주성분	합성 고무
외관	담갈색 점조액
고형분	44~46 %
점도	22,000~24,000 cps (RION VT-04 #2, at 20℃)
Open time	5~30 분 (at 20℃)
희석 용제	케톤류
사용 온도 범위	-40 ~ 150 ℃
유효 기간	9 개월(밀봉 상온 보관)

#### 4. 사용방법

- 접착면의 기름, 오물 등을 제거한 후 균일하게 도포하여 주십시오.
- 도포 후 수분간 방치하여 지속 건조 상태로 되면 조립하여 주십시오.
- 사용 전에 반드시 교반하여 주시고, 사용 후에는 반드시 밀봉하여 건냉암소에 보관 관리하여 주십시오.

## 5. 취급주의사항 및 보관방법

---

- 유기 용제가 들어 있으므로 화기에 주의하시고, 작업장은 반드시 통풍이 잘 되도록 하여 주십시오.
- 일부로 냄새를 맡지 마시고, 사용 후 남은 접착제는 반드시 밀봉하여 서늘한 건냉암소에 보관 관리하여 주십시오.

## 6. 포장단위

---

- 1Kg C/N

해당 제품의 문의사항이 있으시면 연락을 주시거나, MSDS(물질안전보건자료)를 참고하시기 바랍니다.

### DAEHEUNG CHEMICAL CO., LTD.

경기도 평택시 산단로 64번길 68 대흥화학공업(주)

**Telephone** 02-554-8211, 031-668-1424

**Facsimile** 02-554-8215, 031-668-1425

**Website** www.dhcbond.co.kr



# DAEHEUNG CHEMICAL